

ANNIE SLOAN FALFESTÉK

TECHNIKAI ADATLAP

TERMÉKLEÍRÁS



MOSHATÓ & SÚROLHATÓ



GYORSAN SZÁRAD



SAKÉRTŐK TESZTELTÉK



VIZES BÁZISÚ



MATT



GAZDAGON PIGMENTÁLT

Beltéri használatra, fal és mennyezet festésére

FÉNYESSÉG

Matt (kevesebb, mint 5% fényel)

VOC TARTALOM

Alacsony VOC EU <18.5g/l

BIZTONSÁG / LEVEGŐBIZTONSÁGI MUTATÓ

„Toy Safe” azaz játékbiztos minősítéssel rendelkezik (EU Játékbiztonsági irányelv BS EN 71 3:2013)

BELTÉRI LEVEGŐ MINŐSÍTÉS: „A”



BEMUTAKOZÁS

Az Annie Sloan Falfesték egy teljesen új festék formula, melyet Annie Sloan - a Chalk Paint™ feltalálója - kifejezetten falakra tervezett. A prémium végeredményről 32 gyönyörű árnyalat gondoskodik, melyek egy lépésben biztosítanak mosható és súrolható felületet.

FESTETT FALRA

Győződünk meg róla, hogy a felület szilárd, tiszta és száraz és mentes minden portól és piszoktól.

A málló, pergő festékréteget csiszolással távolítsuk el.

Ha fényes vinyl típusú festékre festünk egy finom csiszolópapír segítségével csiszoljuk át a felületet vagy használjunk vizes bázisú alapozót, hogy elkerüljük a felület repedezését.

Festhető tapéta esetén: vigyünk fel egy vízzel hígított festék réteget ugyanolyan módon, mintha vakolatra festenénk. A hígítás mértéke függ a felület porózusságától.

A festék nem ajánlott meszelt vagy egyéb légáteresztést igénylő falak festésére (pl. vályog). Ezekre a felületekre a Chalk Paintet™ ajánljuk, bár ennek felülete kevésbé alkalmas a tisztításra, mint az Annie Sloan falfesték.

ALKALMAZÁSA

Használat előtt alaposan keverjük fel.

Magas minőségű ecsettel vagy hengerrel vigyük fel a felületre.

Javasolt 2 rétegben felvinni a festéket.

A megfelelő színmélység eléréséhez sötétebb színek esetén szükség lehet alapozásra vagy egy extra réteg felvitelére.

Ne fessünk 10 °C alatti vagy 30 °C feletti hőmérséklet esetén. A nedves vagy hidegebb festési körülmények meghosszabbíthatják a száradási időt. Hagyjuk a festéket alaposan megszáradni mielőtt nedves környezetnek vagy párának tennénk ki.

Festés ecsettel – Használat előtt alaposan keverjük fel a festéket. Vigyük fel a festéket egy megfelelő méretű és jó minőségű szintetikus vagy kevert (szintetikus és természetes) szálú ecsettel. Kezdjük a festést fentről és haladjunk lefelé. Ne próbáljunk meg olyan felületre festeni, ami csak részben száradt meg.

FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON...

ELÉRHETŐ KISZERELÉS



120ML



- UK/EU/AUS/NZ:
2.5L / 120ml

KIADÓSSÁG

UK/EU/OZ/NZ:

2,5 liter kb. 27,5 m²-t fed.

120 ml kb. 1,32 m²-t fed.

A tényleges fedés függ a felület porózusságától és a festés módjától.

ELŐKÉSZÍTÉS

Új, festetlen vakolt falakon:

Hagyjuk a frissen felvitt vakolatot 4 hétig teljesen kikeményedni, figyelembe véve a környezeti viszonyok miatti lassabb száradást.

Alapozzuk le a falat kis vízzel hígított falfestéssel, egyfajta mélyalapozóként használva. A hígítás mértéke függ a felület porózusságától. Teszteljük a festéket egy kevésbé látható részen, hogy meg tudjuk határozni a festék és a víz arányát.



www.AnnieSloan.com

Annie Sloan is a registered trade mark of Annie Sloan Interiors Ltd. in the US. 'ANNIE SLOAN' is a registered trade mark of Annie Sloan Interiors Ltd. in the UK, EU, CH, US, CAN, AUS, NZ, ZA, CN, KR, MX, AZ, IN, IR, JP, RU, SG, TR & UA. ©2022 ANNIE SLOAN INTERIORS LTD. 1 Ashville Way, Oxford, OX4 6TU. UK. (+44) 1865 713089.

ANNIE SLOAN FALFESTÉK

TECHNIKAI ADATLAP

Festés hengerrel - Használat előtt alaposan keverjük fel a festéket. Közepes szálhosszúságú hengerrel nagy „V” alakú mozdulatokkal vigyük fel a festéket a falra, majd oszlassuk el egyenletesen a szabad területeken. Kis részletekben dolgozzunk, hogy a festék nedves maradjon a találkozásoknál. Kerüljük azokat a részeket, melyek már majdnem megszáradtak.

SZÁRADÁSI IDŐ/ÚJRAFESTÉS

A festék 40 perc alatt szárad kézsárazra.

Az újabb réteget 1,5 óra múlva vihetjük fel (hőmérséklettől és páratartalomtól függően).

A teljes kikeményedés és tartósság eléréséhez várjunk 14 napot.

Fürdőszobák esetében számoljunk több száradási idővel. A felületaktív anyagok ugyanis kioldódhatnak, ha az újonnan festett felület párának vagy gőznek van kitéve a teljes kiszáradás előtt.

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

A használatot követően az ecseteket és hengereket azonnal mossuk ki szappanos vízzel.

FELÜLET ÁPOLÁSA

Tartsuk be a teljes száradási időt mielőtt tisztítanánk vagy súrolnánk a felületet. Ez akár 2 hetet is igénybe vehet, a helyiség adottságaitól függően. Ezt követően a festett felület enyhe szappanos mosószerrel és puha ruhával tisztítható.

TÁROLÁS/ELTARTHATÓSÁG

Tároljuk hideg, száraz helyen, a legjobb állandó hőmérsékleten.

A festék élettartamának maximalizálása érdekében a félig teli bödönöket öntsük át egy kisebb, szorosan zárható tárolóba.

A festéket a vásárlástól számított 1 éven belül javasoljuk felhasználni.

